

## 相当规格

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| AWS    | A5.5 E8018-C1             |
| GB/T   | 32533 E6216-N5M1 P        |
| EN ISO | 18275-A E 55 6 Z B 3 2 H5 |
|        | 18275-B E6216-N5M1 P H5   |

## 特性与用途

铁粉低氢低温用手焊条, 在-60°C下冲击韧性极为优良。全位置焊接性能优异, 电弧稳定, 焊渣保护良好, 熔敷金属中氢含量少, 抗裂性能佳。焊接效率高, 焊道美观, X-Ray性能优异。

适用于低温容器、储罐的焊接, 适用于07MnNiMoDR、2.5%Ni钢等的焊接。

## 注意事项

- 1、铁粉低氢低温用手焊条, 在-60°C下冲击韧性极为优良。
- 2、全位置焊接性能优异, 电弧稳定, 焊渣保护良好, 熔敷金属中氢含量少, 抗裂性能佳。
- 3、焊接效率高, 焊道美观, X-Ray性能优异。

## 熔敷金属化学成份(wt%)

|        | C     | Mn        | Si   | P     | S     | Ni        | Mo   |
|--------|-------|-----------|------|-------|-------|-----------|------|
| AWS标准  | 0.12  | 1.25      | 0.80 | 0.03  | 0.03  | 2.00-2.75 | -    |
| GB/T标准 | 0.12  | 0.60-1.20 | 0.80 | 0.03  | 0.03  | 2.00-2.75 | 0.30 |
| 例 值    | 0.049 | 0.99      | 0.29 | 0.011 | 0.006 | 2.49      | 0.18 |

## 熔敷金属机械性能

|        | 屈服强度 MPa | 抗拉强度 MPa | 延伸率 % | 冲击值J      | PWHT        |
|--------|----------|----------|-------|-----------|-------------|
| AWS标准  | ≥460     | ≥550     | ≥19   | -60°C/≥27 | 605±15°C*1h |
| GB/T标准 | ≥530     | ≥620     | ≥15   | -60°C/≥27 | 605±15°C*1h |
| 例 值    | 575      | 655      | 24.5  | -60°C/91  | 605±15°C*1h |

## 适用焊接位置



## 推荐焊接参数(DCEP)

| 直径及长度(mm) | 3.2X350 | 4.0X400 | 5.0X400 |   |
|-----------|---------|---------|---------|---|
| 电流范围      | 80-120  | 120-170 | 170-230 |   |
| (A)       | 立、仰焊    | 70-110  | 90-160  | - |